

F R A M A T S . R . O .**F r a m a c o l o r - a k r y l****- akrylátová fasádní barva**

Snadná aplikace, vododpudivá, prodyšná pro vodní páry, lehce omyvatelná, vysoce odolná povětrnostním vlivům, vysoká přilnavost k podkladu, široký výběr barev, vysoká kryvost

Použití :

Akrylátová fasádní barva, Framacolor-akryl ,je připravena k přímému použití na podkladní penetrační nátěr-akryl.Používá se k ochraně stavby a jejímu barevnému ztvárnění při vytváření nových fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je rovněž určena pro konečnou úpravu zateplovacího systému FRAMAT Therm. Využívá se také k egalizaci barvy omítky. Je vhodná pro použití do exteriéru i interiéru.

Složení :

pojiva na bázi akrylátové pryskyřice, minerální plniva ,biocidní prostředky , pigmenty

Barevné odstíny :

Barevné odstíny dle vzorníku firmy Framat s.r.o.

Spotřeba :

Spotřeba je 0,3-0,4 kg/m² na 2 vrstvy .

Balení :

Výrobek je balen v 15 a 25 kg PE obalech.

Skladování :

V uzavřených originálních obalech při teplotách od + 5°C do + 25°C je skladovatelnost 6 měsíců od data výroby. Chránit před mrazem!!!!

Podklad :

Podklad musí být suchý, pevný,rovný, bez prachu a nesoudržných částí. Při renovaci musí být podklad zbaven všech volných, lehce se odlupujících částí omítky nebo všech zbytků nátěrů.Poškozená místa je třeba opravit, příp. zatmelit a zabrousit. Nové omítky (příp. beton)musí být vyztřelé.Hrany, rohy apod. je třeba již v podkladní vrstvě pečlivě vyrovnat. Nenasákové podklady (např. pastovité omítky) není třeba předem penetrovat. Nasákové poklady musí mít před použitím fasádní barvy podkladní penetrační nátěr.

Podmínky pro zpracování a aplikace:

Framacolor-akryl se nanáší na penetrační nátěr až poté co je již nátěr úplně zaschlý.

Barva se nanáší na vyztřelé podklady ve dvou vrstvách . Framacolor.-akryl se řed použitím promísí v obalu. Barvu v první vrstvě rozředíme max. 20% vody. Rozředěnou silikonovou fasádní barvu nanášíme válečkem,štetcem nebo stříkáním v tenké souvislé vrstvě. Druhý již krycí nátěr nanášíme rozředěný max. 10 % vody. U jednotlivých celků stavby se dodržuje stálá konzistence barev .

Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od 5°C do 30°C. Nanesená hmota musí být zabezpečena proti mrazu a dešti až do úplného vyschnutí.

Čištění :

Okna, dveře apod. je nutné chránit překrytím a případně znečištěná místa okamžitě očistit dokud nezaschnou. Nádoby a nářadí po použití ihned očistit vodou!!

Upozornění :

Materiál na jeden objekt by měl být objednan najednou, aby bylo zamezeno případným rozdílům barev dodatečným doobjednáním.

Aplikaci nelze provádět za deště, větru a na plochy, které jsou vystaveny přímému slunečnímu záření.

Dodatečné přidávání pojiva, kameniva a jiných přísad se nepovoluje.

Při teplotách vzduchu a podkladu pod + 5°C nepoužívá t. Případné specifické technické problémy s Vámi rádi zkonzultujeme.

Kvalita :

Kvalita je trvale kontrolována v našich laboratořích. Prokazování shody je zajištěno CSI, a.s. Zlín, AO č. 212.